




ARENA POLIMÉRICA EV EVOLUTION

Ancho máximo de juntas : 4" (10 cm)




Número de producto : 444
Código UPC del producto : 81748500444
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades




Número de producto : 442
Código UPC del producto : 81748500442
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades



Número de producto : 446
Código UPC del producto : 81748500446
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades



Número de producto : 440
Código UPC del producto : 81748500440
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades



Haga click para visualizar el video de instalación de la arena polimérica



POLVO DE PIEDRA POLIMÉRICO EV EVOLUTION

Ancho máximo de juntas : 6" (15 cm)



Número de producto : 445
Código UPC del producto : 81748500445
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades



Número de producto : 443
Código UPC del producto : 81748500443
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades



Número de producto : 447
Código UPC del producto : 81748500447
Peso por bolsa : 22.7 Kg.
Bolsas por paleta : 63 unidades



La ARENA POLIMÉRICA y el POLVO DE PIEDRA POLIMÉRICO EV EVOLUTION fórmula "todo en uno" es una mezcla de arena tamizada y de un polímero aglutinante diseñado para la instalación de adoquines y piedras en aceras, calzadas, patios, estacionamientos, etc. El producto permite la realización de trabajos en superficies horizontales o inclinadas. El llenado de las juntas con este producto estabiliza los adoquines y al mismo tiempo les confiere flexibilidad al movimiento, además previene el crecimiento de malas hierbas y la aparición de nidos de hormigas. El producto se aplica en seco y endurece después del mojado.

- Aplicar en seco - Endurece después del mojado inicial
- Previene el crecimiento de malas hierbas y nidos de hormigas
- Se puede utilizar en superficies horizontales o inclinadas
- Resistente a los cambios de temperatura
- Profundidad mínima de penetración del agua en las juntas: 1" (2,5 cm)
- Rápido y fácil de instalar
- Secado rápido en tiempo seco y soleado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La arena polimérica EV EVOLUTION fórmula "todo en uno" es una mezcla de arena tamizada y de un polímero aglutinante diseñado para la instalación de adoquines en aceras, calzadas, patios, estacionamientos, etc. La arena polimérica EV EVOLUTION permite la realización de trabajos en superficies horizontales o inclinadas. El llenado de las juntas con este producto estabiliza los adoquines y al mismo tiempo les confiere flexibilidad al movimiento, además previene el crecimiento de malas hierbas y la aparición de nidos de hormigas. El producto se aplica en seco y endurece después del mojado.

USO

- Aplicar en seco - Endurece después del mojado inicial
- Previene el crecimiento de malas hierbas y nidos de hormigas
- Se puede utilizar en superficies horizontales o inclinadas
- Resistente a los cambios de temperatura
- Disponible en tres colores: Negro, gris, beige y blanco urbano
- Ancho máximo de juntas: 4" (10 cm)
- Profundidad mínima de penetración del agua en las juntas: 1" (2,5 cm)
- Rápido y fácil de instalar
- Secado rápido en tiempo seco y soleado

MODO DE EMPLEO

Tener a la mano la ficha técnica del producto antes de iniciar la instalación y seguir las recomendaciones e instrucciones del fabricante. (www.sablemarco.com)

PASO 1 : Verter la arena estabilizadora EV EVOLUTION sobre adoquines completamente secos.

PASO 2 : Dispersar la arena polimérica con una escoba y asegúrese de llenar todas las juntas por completo.

Los fabricantes de ciertos tipos de pavimento, recomiendan eliminar el exceso de arena polimérica de la superficie, con la ayuda de un escoba y de un soplador de hojas, antes de proceder a la etapa número 3 (compactador). Igualmente, recomiendan el uso de una placa de teflón con la placa vibratoria (compactador) para la etapa número 3. Por favor, consulte con el fabricante de su pavimento las directivas a seguir.

PASO 3 : En el caso de juntas con menos de 1/4" de espesor, utilice una placa vibrante (compactador) sobre toda la superficie. Repita los pasos 1-3 según sea necesario para garantizar que todas las juntas queden llenas hasta 1/8" de pulgada por debajo del nivel de la superficie.

PASO 4: Para asegurarse de que nada se pegue a la superficie de los adoquines, utilizar primero una escoba de cerdas rígidas seguido de una escoba de cerdas suaves para barrer el exceso de arena polimérica hacia el exterior de la superficie. A continuación, utilice un soplador de hojas para eliminar todo residuo fino. **Estas dos etapas de limpieza son indispensables para mantener la apariencia inicial de los adoquines.**

PASO 5 RIEGO : Trabajar por secciones de 200 pies² (20 m²) comenzando siempre desde la parte baja de la pendiente. Ajustar el flujo de agua a uno tipo ducha. Rocear gradualmente la sección hasta el inicio de acumulación de agua en las juntas. Evite inundar la superficie. Es importante asegurarse que el agua haya penetrado al menos 1" (2,5 cm), para comprobarlo utilice un destornillador y raspe la junta, a continuación, vuelva a compactar la arena. Un segundo mojado puede ser necesario en las zonas donde el agua no ha penetrado lo suficientemente. Para eliminar el agua en exceso, utilice un soplador de hojas empujando el agua hacia el exterior de la superficie.

SECADO PASO 6: Un mínimo de 24 horas de secado es necesario para que la arena polimérica endurezca y garantice un rendimiento óptimo. Evite circular sobre la superficie durante este periodo. Un clima frío y húmedo aumentará sustancialmente el tiempo de curado. Entre mas tiempo tenga la arena para secar mejor será la calidad final del producto.

- La temperatura mínima de instalación es de 0° C (32° F).
- Si se esperan lluvias durante el periodo de secado, se recomienda proteger la superficie con un plástico impermeable. Retire este protector cuando la lluvia se detenga.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de trabajar solamente cuando haga buen tiempo. Atención, una tormenta o una lluvia inmediatamente después de la instalación puede causar el desplazamiento de la arena polimérica sobre la superficie de los adoquines.
- Antes de aplicar el producto asegúrese que los adoquines estén completamente secos para evitar que la arena se adhiera a ellos. También asegúrese que la superficie esté libre de arena polimérica antes de mojarla.

- Antes de aplicar un sellante o un limpiador, se recomienda esperar por lo menos 30 días. Consulte al proveedor de los adoquines para determinar si estos ya están listo para recibir dicho tratamiento.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco.

RENDIMIENTO

Una bolsa de 22,7 kg (50 lb) de la arena polimérica EV EVOLUTION puede cubrir entre 1,7 y 11,8 metros cuadrados (18 a 127 pies cuadrados) dependiendo del ancho de las juntas y de la forma de los adoquines utilizados.

Ancho de las juntas		Rendimiento por saco		Superficie a cubrir		
				64 pi ²	100 pi ²	400 pi ²
mm	in	m ²	pi ²	6m ²	9m ²	36 m ²
2	1 / 16"	9.4	126.7	1 saco	1 saco	4 sacos
3	1 / 8"	6.3	64.5	1 saco	2 sacos	6 sacos
6	1 / 4"	3.3	33.4	2 sacos	3 sacos	12 sacos
10	3/8"	2.0	23.0	3 sacos	5 sacos	18 sacos
13	1 / 2"	1.6	17.8	4 sacos	6 sacos	23 sacos

EMBALAJE

Bolsas en plástico de 22,7 kg (50 lb). 63 bolsas por paleta cubiertas con una envoltura plástica.

GARANTÍA

Sable Marco inc. garantiza este producto si se utiliza de acuerdo con las normas. Los materiales que componen este producto son de primera calidad. Sable Marco inc. no ofrece ninguna garantía, ya sea explícita o implícita. Como resultado de esta garantía, nosotros (Sable Marco inc.) nos comprometemos a sustituir el producto defectuoso o a reembolsarlo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener más información, comuníquese con:
Sable Marco Inc.,
26 Chemin de la Pêche,
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3
Tel. 418-873-4509 - Fax. 418-873-2561
<http://www.sablemarco.com/>

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El polvo de piedra polimérico EV EVOLUTION fórmula "todo en uno" es una mezcla de piedra triturada tamizada y de un polímero aglutinante diseñado para la instalación de adoquines y piedras en aceras, calzadas, patios, estacionamientos, etc. El polvo de piedra polimérico EV EVOLUTION permite la realización de trabajos en superficies horizontales o inclinadas. El llenado de las juntas con este producto estabiliza los adoquines y al mismo tiempo les confiere flexibilidad al movimiento, además previene el crecimiento de malas hierbas y la aparición de nidos de hormigas. El producto se aplica en seco y endurece después del mojado.

USO

- Aplicar en seco - Endurece después del mojado inicial
- Previene el crecimiento de malas hierbas y nidos de hormigas
- Se puede utilizar en superficies horizontales o inclinadas
- Resistente a los cambios de temperatura
- Disponible en tres colores: Negro, gris y beige
- Ancho máximo de juntas: 6" (15 cm)
- Profundidad mínima de penetración del agua en las juntas: 1" (2,5 cm)
- Rápido y fácil de instalar
- Secado rápido en tiempo seco y soleado

MODO DE EMPLEO

Tener a la mano la ficha técnica del producto antes de iniciar la instalación y seguir las recomendaciones e instrucciones del fabricante.

PASO 1: Verter el polvo de piedra estabilizador EV EVOLUTION sobre adoquines completamente secos.

PASO 2 : Dispersar el polvo de piedra polimérico con una escoba y asegúrese de llenar todas las juntas por completo.

PASO 3 : Golpear los adoquines con un martillo de goma para mejorar la compactación del producto.

PASO 4: Para asegurarse de que nada se pegue a la superficie de los adoquines, barra el exceso de arena polimérica hacia el exterior de la superficie. A continuación, utilice un soplador de hojas para eliminar todo residuo fino. Estas dos etapas de limpieza son indispensables para mantener la apariencia inicial de los adoquines.

PASO 5 RIEGO : Trabajar por secciones de 200 pies² (20 m²) comenzando siempre desde la parte baja de la pendiente. Ajustar el flujo de agua a uno tipo ducha. Rocear gradualmente la sección hasta el inicio de acumulación de agua en las juntas. Evite inundar la superficie. Es importante asegurarse que el agua haya penetrado al menos 1" (2,5 cm), para comprobarlo utilice un destornillador y raspe la junta, a continuación, vuelva a compactar la arena. Un segundo mojado puede ser necesario en las zonas donde el agua no ha penetrado lo suficientemente. Para eliminar el agua en exceso, utilice un soplador de hojas empujando el agua hacia el exterior de la superficie.

SECADO PASO 6: Un mínimo de 24 horas de secado es necesario para que la arena polimérica endurezca y garantice un rendimiento óptimo. Evite circular sobre la superficie durante este periodo. Un clima frío y húmedo aumentará sustancialmente el tiempo de curado. Entre mas tiempo tenga la arena para secar mejor será la calidad final del producto.

- La temperatura mínima de instalación es de 0° C (32° F).
- Si se esperan lluvias durante el periodo de secado, se recomienda proteger la superficie con un plástico impermeable. Retire este protector cuando la lluvia se detenga.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de trabajar solamente cuando haga buen tiempo. Atención, una tormenta o una lluvia inmediatamente después de la instalación puede causar el desplazamiento del polvo de piedra polimérico sobre la superficie de los adoquines.
- Antes de aplicar el producto asegúrese que los adoquines estén completamente secos para evitar que el polvo de piedra se adhiera a ellos. También asegúrese que la superficie esté libre del producto antes de mojarla.
- Antes de aplicar un sellante o un limpiador, se recomienda esperar por lo menos 30 días. Consulte al proveedor de los adoquines para determinar si estos ya están listo para recibir dicho tratamiento.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco.

RENDIMIENTO

Una bolsa de 22,7 kg (50 libras) de polvo de piedra polimérico EV EVOLUTION puede cubrir de 1 a 4 metros cuadrados (10 a 40 pies cuadrados) cuando los adoquines tienen alrededor de 5,1 cm (2") de espesor con juntas entre 1,3 y 5,1 cm (1/2" a 2") de longitud. La cantidad total requerida dependera de la forma de las piedras, así como de lo ancho y lo profundo de las juntas.

EMBALAJE

Bolsas en plástico de 22,7 kg (50 lb). 63 bolsas por paleta cubiertas con una envoltura plástica.

GARANTÍA

Sable Marco inc. garantiza este producto si se utiliza de acuerdo con las normas. Los materiales que componen este producto son de primera calidad. Sable Marco inc. no ofrece ninguna garantía, ya sea explícita o implícita. Como resultado de esta garantía, nosotros (Sable Marco inc.) nos comprometemos a sustituir el producto defectuoso o a reembolsarlo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener más información, comuníquese con:

Sable Marco Inc.

26 Chemin de la Pêche

Pont-Rouge Québec G3H 1C3

Tél. 418-873-4509 Fax. 418-873-2561

<http://www.sablemarco.com/>